Kategori

Indvendig

Underlag



Betonelement, formside BPS-BO 22

BPS-B022

Overfladekarakter som den fremkommer ved støbning mod vandret glat form med enkelte væsentlige mekaniske skrammer.

Der kan forekomme betonudbedringer udført uden påfaldende overgange til den glatte flade.

Planhed generelt: Maks.

±
3 mm. / 1 m retskinne jævnt stigende/faldende.

Lokal planhedsafvigelse: Maks. -2 mm/+ 0,3 mm.

Lokale planhedsafvigelser >0,3 mm skal være fjernet.

Spring ved indstøbningsdele: Maks. 5 mm under overflade. Forekommer ikke generelt.

Spring ved eventuel samling af plade: Maks. 3 mm. Forekommer ikke generelt.

Spring ved konsoller og lignende: Maks. 4 mm. Forekommer ikke generelt.

Porestørrelse og maks. antal:

Porer over 20 mm skal være udfyldt.

Porer i størrelse 10-20 mm må forekomme med maks. 10 porer pr. 10 m2 flade.

Porer i størrelse 5-10 mm må forekomme med maks. 50 porer pr. 10 m2 flade.

Ingen krav til porer under 5 mm.

Ingen væsentlig afsmitning. Enkelte løse sandkorn kan forekomme.
Alle spring ved samlinger og andre ujævnheder skal - inden maler overtager underlaget - udbedres til jævn stigende/faldende flade, med hældning på maks. 1:100, dvs. minimum 10 cm bredspartling pr. 1 mm spring.

Overfladen skal være hvidtør inden malerarbejdet kan påbegyndes.

Forventet udfald



Dækket, Lukket, Glat og Jævn flade

Funktionsklasse

II Middel funktionelle krav

Behandlinger

Let slibning før malerbehandling
Opsætning af armeringsstrimmel i klæber
Armeringsstrimmel til helvægselementer: Glassilkevæv 8 cm.
1 g. spartling af samlinger: Sandspartelmasse
1 gang pletspartling: Gipsfiller
1 gang fuldspartling: Sandspartelmasse
Slibning/Filtsning
Grunding, vægge: Plastgrunder microdisp.
2 g. Maling: Plastmaling < glans 40
Lukning mellem bygningsdele maks 2mm.

Vedligeholdelse

V2068A1

Generelle forhold

Kulørskifte og glanstrin:
Ved kulørskifte eller ændring af glanstrin må det forventes, at der skal tilkøbes minimum 1 ekstra malebehandling udover det beskrevne. Behov vurderes konkret i hver enkelte opgave/sag.

Behandlingsanvisninger og udbudsmateriale:
Udskrift af behandlingsanvisningerne bør for god ordens skyld altid vedlægges udbudsmaterialet. Dette skyldes, at der under opbygningen af beskrivelserne fremkommer nogle valgmuligheder, der ikke kan fortolkes udelukkende via nummeret på behandlingsanvisningerne, eksempelvis hvilken type vægbeklædning der ønskes.

Planhedsafvigelser:

Planhedsafvigelser i malerarbejdet følger specifikationer til underlaget, dvs. at udfaldskravet til spartelarbejdet/malerarbejdet ikke kan blive mere plan end indfaldskravet på det emne der bearbejdes.